

Zasady kompletowania prętów gwintowanych z nakrętkami i tulejami gwintowanymi

Klasa właściwości mechanicznych prętów gwintowanych		Klasa własności mechanicznych nakrętek i tulei gwintowanych wg PN-EN 20898-2:1998		
		5	6	8
wg PN-EN ISO 898-1:2001	4.6	+	+	+
	5.8	+	+	+
	6.8	-	+	+
	8.8	-	-	+
	10.9	-	-	-
wg PN-EN ISO 3506-1:2000	50	+	+	+
	70	-	-	+
	80	-	-	+

DROMET S.W.H. Drażikowscy Spółka Jawna
ul. 3 Maja 4, 96-313 Jaktorów, Chylice Kolonia

tel. (+48 46) 856 67 00
fax (+48 46) 856 67 01
e-mail : biuro@dromet.pl